



MATERIAL GANADERO – INSTRUMENTAL VETERINARIO
VETERINARY AND STOCK INSTRUMENTS

MATERIAL PARA LA INSEMINACIÓN ARTIFICIAL PORCINA Y CUNÍCOLA
PORCINE AND RABBIT ARTIFICIAL INSEMINATION MATERIALS

Polígono Industrial Torrefarrera – C/.Ponent, nº3

Tel. 973 750 313 – Fax 973 751 772

Tel. EXPORT (34) 973 750 313

Fax EXPORT (34) 973 751 772

25123 TORREFARRERA

Lleida (SPAIN)

e-mail: starvet@inserbo.com

www.inserbo.com

GUANTES DE LÁTEX PARA EXAMEN AQL 1.5 SIN POLVO / NO ESTÉRILES

A. CONFORMIDAD A LAS NORMATIVAS

- Marcado CE
- Dispositivo Médico (DM) de Clase I: Directiva 93/42/CEE modificada por 2007/47/CE, Norma Europea EN 455 1/2/3/4, y Norma Americana ASTM D 3578
- Equipo de Protección Individual (EPI) de Categoría II: Normas EN 420, EN 374 1/2, EN 388 y Directiva 89/686/CEE

B. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Ambidiestros
- Superficie lisa o rugosa
- Borde del puño enrollado
- Espesor palma, dedos y manga (μm) = $100 \mu\text{m} \pm 20$
- Longitud (cm) = 24 cm mín.
- Anchura (mm):

Talla XS	Talla S	Talla M	Talla L	Talla XL
$70 \pm 10 \text{ mm}$	$80 \pm 10 \text{ mm}$	$95 \pm 10 \text{ mm}$	$110 \pm 10 \text{ mm}$	$120 \pm 10 \text{ mm}$

C. CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Tallas XS / S / M / L / XL	Antes envejecimiento	Después envejecimiento
Elongación para la rotura (%)	750 % mín.	500 % mín.
Resistencia a la rotura (Newton)	9 N	6 N

D. COMPONENTES

- Materia prima: Látex natural
- Tratamiento por cloración o por agente de polimerización (capa de Polietileno)
- Agentes de vulcanización: Carbonato de Calcio (sin carbamatos)
- Aceleradores: Dietil Zinc + Oxido de Zinc
- Ausencia de agentes químicos al final del proceso



MATERIAL GANADERO – INSTRUMENTAL VETERINARIO
VETERINARY AND STOCK INSTRUMENTS

MATERIAL PARA LA INSEMINACIÓN ARTIFICIAL PORCINA Y CUNÍCOLA
PORCINE AND RABBIT ARTIFICIAL INSEMINATION MATERIALS

Polígono Industrial Torrefarrera – C/.Ponent, nº3

Tel. 973 750 313 – Fax 973 751 772

Tel. EXPORT (34) 973 750 313

Fax EXPORT (34) 973 751 772

25123 TORREFARRERA

Lleida (SPAIN)

e-mail: starvet@inerbo.com

www.inerbo.com

E. ANÁLISIS DE RIESGOS

- Tasa de proteínas: <50 µg/g (tratamiento por cloración), <100 µg/g (tratamiento por polimerización), conforme al método de LOWRY modificado (EN 455-3 / ASTM D 5712)
- Número de aclarados al final de la cadena: 3
- De un solo uso

F. BIO-COMPATIBILIDAD

- Ensayo de irritación cutánea primaria / Resultados: no irritante (EN 455-3 e ISO 10993)
- Ensayo de sensibilización cutánea / Resultados: no irritante (EN 455-3 e ISO 10993)

G. RESULTADOS TEST BACTERIOLÓGICO

- Penetración (EN 374-2) tests de fuga de aire y de agua / Resultados: pasados

H. POROSIDAD Y PROPIEDADES FÍSICAS

- Porosidad: EN 455-1 (ISO 2859-1)
- Microagujeros: nivel de inspección G1/AQL 1.5
- Propiedades físicas: EN 455-2 (ISO 2859-1)
- Dimensiones: nivel de inspección S2/AQL 4.0

I. EMBALAJE

- Cajas dispensadoras de 100 guantes / Cartones de 10 cajas dispensadoras